

Цветной раствор

Используя различные цвета, раствора можно добиться желаемого визуального эффекта, значительно украсив здание.

Рекомендуется использовать цвет раствора контрастный с цветом плитки:

для жёлтой – красный или коричневый;

для красной или серой – белый;

для коричневой – белый или красный.

Для красного раствора в обычный раствор добавляется сухой сурик. На 1000 штук плитки – 100 кг. цемента, 300 кг. песка, 30 кг. сухого сурика. Коричневый цвет достигается при помощи добавления к красному раствору небольшого количества сажи (технический углерод).

Для получения белой расшивки рекомендуется вести кладку на классическом цементно-песчаном растворе, используя шаблон. Оставшуюся в кладке 10 мм полость необходимо заполнить наполнителем швов белого цвета.

Наличие окантовки позволяет класть плитку, как соблюдая расшивку, так и в стык.

Кладка плитки

Плитку фасадную «Фагот» можно класть на клей (сerezit и др.) либо на жёсткий цементный раствор.

Для облицовочных работ применяется цементно-песчаный раствор, который необходимо готовить по месту в небольших количествах 1:3. Кроме этого, на 1 ведро раствора дополнительно добавляется 100 г клея ПВА.



Кладка осуществляется при помощи прута размером 8x8 мм или 10x10 мм



Прут укладывается на край плитки. Кладка заполняется раствором до уровня прута.



На плитку укладывается раствор.



Плитка прикладывается к стене.



Пристукивается кельмой или молотком.



Выравнивается вертикально и горизонтально с помощью отвеса.



Лишний раствор удаляется.



Расширяется горизонтальный шов.



Эффект утопленного шва.



Угловые элементы будут лучше смотреться, если плитка будет подрезана.



Прутья из кладки удаляются через 3 ряда.